

### DESCRIZIONE

E' un rivestimento murale decorativo e di protezione con elevate qualità decorative. E' composta da una mousse vinilica accoppiata ad un tessuto – non tessuto in poliestere.

### COMPOSIZIONE

PVC espanso accoppiato ad un tessuto / non tessuto 100% in poliestere.

### DIMENSIONI

|                             |        |                |
|-----------------------------|--------|----------------|
| Numero di colori            |        | : 17           |
| Larghezza dei rotoli        | EN 259 | : 130 cm circa |
| Lunghezza dei rotoli        | EN 259 | : 30 ml        |
| Taglio ( lunghezza minima ) |        | : 1 ml         |

### NORME

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                      |  |
|--------------------------------|----------------------|--|
| Spessore                       | ISO 2286             | : 1,6 mm ± 0,2 mm  |
| Stabilità dimensionale         |                      | : Eccellente   |
| Reazione al fuoco              | NF P 92-501/EN 13501 | : M1 su supporto M0. M1 su cartongesso / C-s3,d0   |
| Peso di supporto poliestere    | ISO 2286             | : 35 g/m <sup>2</sup> ± 5 g/m <sup>2</sup>   |
| Peso del supporto in PVC       | ISO 2286             | : 545 g/m <sup>2</sup> ± 35 g/m <sup>2</sup>   |
| Peso totale                    | ISO 2286             | : 580 g/m <sup>2</sup> ± 50 g/m <sup>2</sup>   |
| Resistenza alla luce           | ISO 105 B02          | : Buono (≥6)   |
| Resistenza agli urti           | EN 259               | : Buono  |
| Lavabilità                     | EN 259               | : Super lavabile e spazzolabile  |
| Potere calorifico superficiale | ISO 1716             | : 21450 KJ/Kg (12,441 MJ/m <sup>2</sup> per 580 g/m <sup>2</sup> )                             |
| Carico di rottura              | NF G 37-103          | : Tipo M : da 8 a 10 daN / 5cm<br>: Tipo T : da 7 a 9 daN / 5cm                                |
|                                | NF Q 03-004          | : Tipo M : da 2.0 a 2.5 daN<br>: Tipo T : da 1.5 a 2.0 daN                                     |
| Allungamento alla trazione     | NF G 37-103          | : Tipo M : da 90 a 100%<br>: Tipo T : da 100 a 120%  |
|                                | NF Q 03-004          | : Tipo M : da 100 a 110%<br>: Tipo T : da 120 a 130%   |
| Resistenza allo strappo        | NF G 37-129          | : Tipo M : <sup>3</sup> 0.5 daN<br>: Tipo T : <sup>3</sup> 0.5 daN                             |
| Resistenza all'abrasione       | Metodo interno       | : > 1000 giri : abrasimetro Lhomargy con carico 1kg  |
| Resistenza allo scoppio        | NF G 37-116          | : > 3.5 bar  |
| Resistenza alla scivolosità    | NF G 07-016          | : Secco = 5 e umido = 5  |
| Resistenza ai prodotti chimici |                      | : Resistente agli agenti chimici tranne acetone, Trichloretilene, acidi e agenti basici forti. |
| Resistenza ai micro-organismi  |                      | : Buona (trattamento anticryptogamico ) e trattamento biocide.                                 |

### UTILIZZO

|                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| Comfort acustico | NF EN ISO 11654 | : Luna migliora l'acustica della stanza grazie ad un buon coefficiente antiriverbero di assorbimento $a_w$ 0,15.                          |
| Comfort termico  |                 | : Luna permette un buon isolamento termico, riduce la dispersione di calore.  |
| Igiene           |                 | : Luna ha un'ottima resistenza ai micro-organismi e non permette il passaggio dell'umidità. La disinfezione è possibile con la formalina. |

### MESSA IN OPERA

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Colla                      |  | : Emulsione vinilica o acrilica  |
| Peso della colla per metro |  | : 200 / 300 g/m <sup>2</sup>   |
| Applicazione della colla   |  | : Rullo o spatola ( verificare indicazioni produttori colla ) sul supporto. Sul retro del rivestimento = no / Sul substrato = si |
| Inversione teli            |  | : Sì   |
| Giunti                     |  | : Sovrapposizione 3 cm o bordo – bordo.  |
| Saldatura a freddo         |  | : Per una maggiore garanzia di durata nel tempo.   |
| Rimozione                  |  | : A strappo.   |

**Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.**