

LONGWOOD

Classic

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET

Parquet prefinito	Longwood Classic
Specifiche	Pavimentazione in rovere plancia Pavimentazione in larice plancia
Scelta	Rustico: aspetto nodoso con presenza di fessure e alburno
Formato	15 x 189 x 1.860 mm
Imballaggio	1 scatola = 8 doghe = 2,812 m ² 1 pallet = 40 scatole = 112,493 m ²
Sistema di installazione	Drop-Down
Composizione	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet a 3 strati • Umidità del legno 8% (± 1%) • Bisellatura su 2 lati • Strato superiore ± 4 mm • Strato intermedio 9 mm • Strato inferiore in pioppo 2 mm • Ogni pacco contiene 8 doghe delle quali una è tagliata in due parti
Conducibilità termica	0,13 W/mK
Trasmittanza termica	0,12 m ² K/W
Densità / Spessore	550 kg/m ³ / 15 mm
Formaldeide	E1
Reazione al fuoco	Dfl-s1
Durabilità biologica	Classe 1
Posa in opera	Flottante con interposizione di materassino/barriera a vapore o incollato con idoneo adesivo

Ready Made Parquet	Longwood Classic
Specification	Classic oak wooden 1-strip flooring Classic larch wooden 1-strip flooring
Grading	Rustic: knotty appearance with cracks & sapwood
Size	15 x 189 x 1.860 mm
Packaging	1 box = 8 planks = 2,812 m ² 1 pallet = 40 boxes = 112,493 m ²
Installation System	Drop-Down
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • 3-ply engineered parquet • Wood moisture 8% (± 1%) • 2 sides bevelled edges • Top layer ± 4 mm • Middle layer 9 mm • Back layer from poplar 2 mm • Each package contains 8 slats of which one is cut into two parts
Thermal conductivity	0,13 W/mK
Thermal passage value	0,12 m ² K/W
Density / Thickness	550 kg/m ³ / 15 mm
Release of formaldehyde	E1
Reaction to fire	Dfl-s1
Biological durability	Class 1
Installation	Floating installation with the interposition of underlay with damp screen or glued with a suitable adhesive



EN 14342:2005 + A1:2008
Ready made 3-layer wood parquet

