

LONGWOOD VINTAGE

SCHEDA TECNICA

DATA SHEET

Parquet prefinito	Longwood Vintage
Specifiche	Pavimentazione in rovere plancia
Scelta	Rustico: aspetto nodoso con presenza di fessure e alburno
Formato	14 x 190 x 1.900 mm
Imballaggio	1 scatola = 8 doghe = 2,812 m ² 1 pallet = 40 scatole = 112,493 m ²
Sistema di installazione	Drop-Down
Composizione	<ul style="list-style-type: none"> • Parquet a 3 strati • Umidità del legno 8% (± 1%) • Bisellatura su 4 lati • Strato superiore ± 3 mm (± 10%) • Strato intermedio 9 mm • Strato inferiore in pioppo 2 mm • È possibile la presenza di doghe pretagliate fino al 25% del contenuto di ogni confezione
Conducibilità termica	0,13 W/mK
Trasmittanza termica	0,12 m ² K/W
Densità / Spessore	550 kg/m ³ / 14 mm
Formaldeide	E1
Reazione al fuoco	Dfl-s1
Durabilità biologica	Classe 1
Posa in opera	Flottante con interposizione di materassino/barriera a vapore o incollato con idoneo adesivo

Ready Made Parquet	Longwood Vintage
Specification	Oak wooden 1-strip flooring
Grading	Rustic: knotty appearance with cracks & sapwood
Size	14 x 190 x 1.900 mm
Packaging	1 box = 8 planks = 2,812 m ² 1 pallet = 40 boxes = 112,493 m ²
Installation System	Drop-Down
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • 3-ply engineered parquet • Wood moisture 8% (± 1%) • 4 sides bevelled edges • Top layer ± 3 mm (± 10%) • Middle layer 9 mm • Back layer from poplar 2 mm • Presence of cut staves possible, up to 25% of the contents of each package
Thermal conductivity	0,13 W/mK
Thermal passage value	0,12 m ² K/W
Density / Thickness	550 kg/m ³ / 14 mm
Release of formaldehyde	E1
Reaction to fire	Dfl-s1
Biological durability	Class 1
Installation	Floating installation with the interposition of underlay with damp screen or glued with a suitable adhesive



EN 14342:2005 + A1:2008
Ready made 3-layer wood parquet

