

### DIMENSIONI / DIMENSIONS

Formato / Format	DOGA / PLANK
Larghezza / Width	190 mm
Lunghezza / Length	1700 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of pieces per pack	8
m <sup>2</sup> per pacco / m <sup>2</sup> per pack	2,584 m <sup>2</sup>
Peso per pacco / Weight per pack	18,35 kg
Spessore totale / Total thickness	15 mm
Composizione / Composition	3 strati / layers
Strato nobile / Wood top layer	4 mm
Strato intermedio / Intermediate layer	9 mm Pino / Pine
Strato inferiore / Backing	2 mm Pioppo / Poplar
Bisellatura / Bevel	micro-bisellatura su 4 lati / micro-bevel on 4 sides
Incastro / Joint	maschio-femmina / tongue and groove

### FINITURA / FINISHING

Tutti i prodotti sono verniciati con 4 mani di vernice acrilica a 10% Gloss e spazzolati con una spazzolatura media.

All the products have 4 layers of 10% gloss acrylic lacquer and are brushed with a medium brush.

### SCELTA / GRADE

La scelta è indicata come A-B-C che corrisponde alla classe di aspetto  $\triangle$  (triangolo), tale scelta può consentire che il materiale sia rigato, fiammato con lievi stonalizzazioni e con nodi di piccole dimensioni fino ad un massimo di 10 mm ma non raggruppati, mentre l'alburno è consentito solo in piccole porzioni che comunque vengono tinte prima della produzione.

The grade is shown as A-B-C, which corresponds to the class of appearance  $\triangle$  (triangle, this grade could present stripes, flaming with slight tone differences; knots can be of small dimensions up to max. 10mm but not grouped together. Sapwood is allowed in small parts which are dyed before production.

	METODO METHOD	REQUISITO REQUIREMENT	RISULTATO RESULT
Umidità interna / Moisture content	EN 13183-1	9 ±2%	5,80%
Imbarcamento Deviation	EN 13647	±0,2 mm	-0,1 mm
Durabilità biologica / Biological durability	EN 350-2:2000		Class 1
Reazione al fuoco / Reaction to fire	EN 13501-1:2007		Dfl-s1
Formaldeide / Formaldehyde	EN 717-1		E1
Emissione di pentaclorofenolo / Emission of pentachlorophenol	CEN/TR 14823:2003	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm
Densità minima / Minimum density			550-970 kg/m <sup>3</sup>

### POSA IN OPERA:

flottante con interposizione di materassino/barriera a vapore o incollato con idoneo adesivo.

È possibile la presenza di doghe pretagliate fino al 25% del contenuto di ogni confezione.

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

### INSTALLATION:

floating installation with the interposition of underlay with damp screen or glued with a suitable adhesive.

Presence of cut staves possible, up to 25% of the contents of each package.

We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.